

DANE TECHNICZNE

folia izolacyjna IZOFOLIX

•	Masa powierzchniowa:	
	96 g/m² ± 5%	
•	Wytrzymałość na rozciąganie – maksymalne naprężenie rozciągające, MPa :	
–	wzdłuż	≥ 25 MPa
–	w poprzek	≥ 35 MPa
•	Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu,% :	
–	wzdłuż	≥ 70 %
–	w poprzek	≥ 15 %
•	Wodoszczelność, przy ciśnieniu 2 kPa w czasie 24 h :	
–	Brak przesiąkania	

Kotar Sp. z o.o
ul. Kościuszki 33
56-100 Wotów

NIP: 917-000-27-93
NIPUEPL9170002793
Regon: 931615130

tel. +48/71 389 23 16
+48/71 389 44 94
fax +48/71 389 44 94 wew. 21

e-mail: kotar@kotar.pl